



DRY SHAKE TOPPING



EN 18313

Изготовлено с применением сырья
Европейских производителей
Perstorp Specialty Chemicals AB
Wacker Chemie AG

ConcRete TOP Corund 1 – сухая смесь , представляет собой смесь высококачественных компонентов, портландцемента, твердых минералов, корундовых заполнителей, специальных добавок. Поставляется в готовом к применению виде.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для повышения прочности и износостойкости бетонных полов, испытывающих средние, высокие, истирающие нагрузки. Применяется для внутренних и наружных работ. Для подвалов, гаражей, складов, парковок, промышленных помещений, заводских цехов, магазинов, платформ для грузовых и легковых автомобилей. Материал придает бетону высокую стойкость к истиранию, высокую поверхностную плотность, к умеренным ударным нагрузкам.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА

Сухая смесь серого цвета.

Упакован во влагостойкие мешки, по 30 килограмм, 36 мешков на поддоне, вес поддона 1080 килограмм.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности материала в неповрежденной упаковке составляет 6 месяцев с даты его производства.

Хранить материал в сухом закрытом помещении при температуре не ниже + 5°C, защищать от воздействия влаги и не допускать его замораживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Расход материала	от 3 до 7 кг на 1 м ²
Толщина слоя	2 – 4 мм
Набор прочности	28 суток
Легкие нагрузки	Не менее , чем через 5 суток
Прочность на сжатие	< 80
Прочность на отрыв	не менее 3 МПа
Истираемость не более	0,1 г/см ²
Истираемость по EN 18313 «BCA» тест	AR 0,5
Максимальная крупность заполнителя	4,0 мм.
Время твердения	до 24 часов (в зависимости от условий укладки)

ТРЕБОВАНИЕ К БЕТОННОЙ СМЕСИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура основания и окружающего воздуха при проведении работ – не ниже +5°C. В бетонной смеси нельзя использовать хлористый кальций, соленую воду и воздухововлекающие добавки , а так же пластификаторы с лигносульфанатами , воздухововлечение в бетонную смесь недолжно превышать 3%.

Для уплотнения бетона нужно использовать глубинный вибратор или виброрейку в зависимости от толщины и технологии укладки бетонной плиты.

На поверхность бетона при помощи специальных распределительных приспособлений наносят сухую упрочняющую смесь (2/3 от нормы расхода), необходимо достигнуть равномерной толщины слоя, в первую очередь нанесите смесь на участки вблизи стен, колонн, дверных проемов и конструкций, так как эти участки в первую очередь теряют влагу(запрещается добавлять воду и смачивать смесь, так как это приведет к снижению технических характеристик покрытия и может вызвать отслоение упрочняющего слоя.)

После того как смесь впитает влагу , это будет видно по изменению ее цвета, начинают обработку бетоноотделочными машинами с дисками. Обрабатывать следует до получения однородной массы на поверхности. Участки недоступные для машинной обработки, обрабатываются ручным инструментом.

По завершению первого этапа обработки необходимо внести оставшуюся смесь , чтобы она успела пропитаться влагой из бетона (внесение упрочнителя за два этапа обеспечивает получение равномерного слоя).

После окончания мероприятий по внесению упрочнителя производится его финишная обработка (бетоноотделочными машинами) затирочными ножами с постепенным увеличением угла атаки относительно поверхности.

Завершив окончательную отделку поверхности плиты пола необходимо нанести средство по уходу за бетоном для предотвращения преждевременной потери влаги и равномерного набора прочности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Механическая обработка упрочняющего материала на поверхности, приводит к интенсивному набору прочности верхнего слоя, опережающего по набору прочности основного (бетонного) слоя, в связи с этим возможен «Эффект возникновения сетки» на поверхности бетона, не имеющей сквозного характера трещин. Это явление не влияет на прочностные и эксплуатационные характеристики и не является дефектом поверхности.

Упрочнители бетона не могут создать такое же равномерно-цветное покрытие, какое получается при использовании лакокрасочных материалов. Возможные отклонения по цвету готовой поверхности не влияют на основные качественные показатели готового пола, такие как прочность и истираемость.

Вышеуказанная информация имеет рекомендательный характер ,в связи с тем что производители материалов не имеют возможности контроля процесса проведения работ и условий эксплуатации. Указанные характеристики материала основаны на результатах испытаний, проведенных в лабораторных условиях, поэтому возможны отклонения в следствии реальных условий проведения работ.

Производитель несет ответственность только за качество материала.

ООО «ДСТ Технология»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 78,

тел./факс (383) 300-23-53, тел. (383) 239-51-61

www.dsttech.ru dsttech@mail.ru