



Изготовлено с применением сырья
Европейских производителей
Perstorp Specialty Chemicals AB
Wacker Chemie AG

Concrete Eco Cure

Готовое к использованию высококачественное покрытие (полироль) для защиты и придания блеска полам из минеральных составляющих с высоким сухим остатком (твердые покрытия такие как мрамор, террацио) самооблестящие. Высокая стойкость к износу.

Concrete Eco Cure

Применяется для защиты и усиления блеска твердых полов, изготовленных из минеральных составляющих, а также полов с включениями мрамора (террацио), расположенных внутри помещений. Применение на других типах твердых полов (других типах натурального камня, наливных полах и др.), а также эластичных напольных покрытиях также возможно, после предварительной проверки. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

УПАКОВКА

Concrete Eco Cure поставляется: в канистрах по 20 л., на поддоне 580 кг.;

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить материал в сухом прохладном помещении, не допускать его замораживания и защищать от огня. Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения 12 месяцев.

РАСХОД

Расход **Concrete Eco Cure** зависит от структуры и пористости поверхности и составляет от 50 мл. на м². В случае нанесения на старые бетонные поверхности расход может увеличиваться из за большой пористости бетонных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Concrete Eco Cure перемешать (взболтать) дисперсию в канистре, в случае образования чрезмерной пены дать отстояться; подготовить напольное покрытие, удалив загрязнения и прежние защитные слои с применением Средств глубокой очистки; промыть напольное покрытие чистой водой; собрать воду и дожидаться полного высыхания напольного покрытия; при помощи чистого плоского мопа плавными движениями без нажима равномерным тонким слоем нанести дисперсию на напольное покрытие; избегать образования луж и наплывов; рекомендуемое время высыхания первого слоя покрытия - около 20 минут; время высыхания может увеличиваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха, толщины нанесённого слоя, а также типа напольного покрытия; последующий слой наносится после высыхания предыдущего слоя; время полного высыхания покрытия после нанесения последнего слоя - не менее 5 часов, зависит от условий нанесения; не допускать нагрузки на покрытие до его полного высыхания. После каждого применения дисперсии плотно закрывать канистру

ООО «ДСТ Технология»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 78,
тел./факс (383) 300-23-53, тел. (383) 239-51-61
www.dsttech.ru dsttech@mail.ru